

Technisches Merkblatt**Classic[®] Plus Reaktivvergütung**

- Beskrivelse** Reaktiv tilsætningsmiddel for LT-Export, LT-Export-Extra og vores Classic olier Udvider indsatsområdet for olie-kunstharz-lak: hurtigere slibebæthed, ingen "opræk" højere slidstyrke, forbedret blokeringssevne.
Kombineret med Classic HardOil og Classic BaseOil: lang anvendelsestid, øget hærkning, vedvarende forbedret holdbarhed, bedre lak vedhæftning ved overlakering.
MAL-code 2-3
- Glansgrad** Glansen fra LT-Export og Classic HardOil falder noget højere ud med Classic Plus Reaktivvergütung end uden.
- Særlige henvisninger** Olierede klude, pads og andre arbejds materialer skal opbevares i lukkede beholdere. Olie/voks i forbindelse med slibestøv, stofklude og andet skal fugtes med vand eller opbevares i en lukket spand. Skal ligeledes bortskaffes brandsikkert. Ellers er der risiko for selvantændelse! Materialet er i sig selv ikke selvantændelig. Vær venligst opmærksom på vores tekniske specialinformation nr. 17.
- Anvendelse** Tilføres basisproduktet ved omhyggelig omrøring i forholdet 1:10. Anvendelse som beskrevet for basisproduktet. Bland ikke mere mængde end der kan anvendes indenfor 1 time.
Ved flerlagsopbygning med LT-Export eller Classic Hardoil
- Ved bløde træsorter som gran, rødgran eller fyr kan der komme harpiks udtrækninger, der kan føre til tørringsforsinkelser samt forringelse af udseende. Produktet Classic HardOil indeholder opløsningsmiddel som kan opløse voks i porer og fuger. Dette kan frem for alt på ældre voksede gulve føre til tørringsforsinkelser, matte punkter og vedhæftningsproblemer. Derfor skal det første lag i sådanne tilfælde være helt udhærdet, det betyder at en mellemtørring på to dage er nødvendig.
- Tørring** Ved 23°C/50% relativ luftfugtighed: trædbar efter 10-12 timer. Ved imprægnering af gammelvoks belastede overflader kan det komme til betydelige tørrings forsinkelser. Er denne situation opstået må den anden påføring vente tilsvarende. Må ikke belastes før 8-10 dage, ikke pålægges tæpper, eller vaskes/plejes.
- Lagring/transport** Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage holdbarhed mindst 12 måneder
- Kryds-reference** De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad.
- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter
 - Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve
 - Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)