

Technisches Merkblatt

Aqua-Seal[®] EcoSilver

Beskrivelse	Aqua-Seal EcoSilver er en kvalitets Parketlak for normal til middel belastning med et godt pris/kvalitets forhold. På basis af udvalgte acryl/polyuretandipersioner giver den en enkomponent vandlak med gode egenskaber i området for enkle parketlak. Blandingsfri, klar til brug og nem at arbejde med. MAL-code 00-1
Glansgrader	halvmat, mat
Særlige henvisninger	Aqua-Seal EcoSilver har generelt en god vedhæftning på forskellige underlag som f.eks Aqua-Seal Uni-Primer og Aqua-Seal Uni-Spachtel. LT-Export indsættes som grunder til reducere side limning. Før overlakeringen skal LT-Export være helt gennemtør (mindst 48 timer) og mellemslibes grundigt med korn 120. Ligeså skal L81 med glans grundigt mellemslibes inden overlakering. Til optimering af arbejdsmetode gennemføres en såkaldt nulspartling med Aqua-Seal EcoSilver. Andre grundinger skal ikke mellemslibes (risiko for gennemslibning). Fede træsorter som teak eller oliven skal grundes med L81 med glans. Afsluttes med en mellemslibning. Mørke træsorter som kirsebær og pære skal af optiske (flottere, god intensiv glød) grundes med L81 glans. Vær opmærksom på stærk sidelimning. Aqua-Seal EcoSilver er ikke godkendt til korkgulve.
Anvendelse	Husk altid at omryste dunk inden ibrugtagning. Aqua-Seal EcoSilver kan rulles, stryges og krydsspartles på. Den lakeres ensartet i 3 lag. Problemtræ som bøg, ahorn og ask skal ikke spartles, men rulles på.
Specielle tips	I modsætning til konventionelle, opløsningsbaserede lakker skal der arbejdes med Aqua-Seal Eco Silver i fyldige lag. Materialet skal ikke rulles tyndt ud.
Tørring	For at undgå for stor materialebelastning af underlag anbefaler vi kun en rullepåføring af vandlak per dag, så træet har nok tid til igen at afgive det optagede vand. Lakken er generelt slibe- og forsigtig trædbar efter 3-4 timer (23°C/50% relativ luftfugtighed). Ved dårlig udluftning, lavere temperatur anden luftfugtighed og ved forhøjede lak tykkelser kan tørring forsinkes betydeligt. Må ikke belastes før 8-10 dage, ikke pålægges tæpper, eller vaskes/plejes.
Forbrug	Alt efter underlag og arbejdsmetode 1 Spartel lag for mellem lakering: ca. 30 - 35 ml/m ² eller ca. 30 – 35 m ² /l 1 Rulle-/strygelag: ca. 100 - 130 ml/m ² eller ca. 8 – 10 m ² /l
Lagring/transport	Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed normal mindst 12 måneder.
Fabriks lakeret færdigparket	Aqua-Seal EcoSilver er ikke velegnet til efterlakering af fabrikslakeret færdigparket og kork.
Krydsreference	De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad. - Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter - Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve - Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)