

## Technisches Merkblatt

# Aqua-Seal<sup>®</sup> EcoGold

<b>Beskrivelse</b>	Aqua-Seal EcoGold er en kombination på basis af polymeriseret acryl og polyuretan-dispension og udmærker sig ved gode belastningsværdier og problemfri anvendelse. Blandingsfri, anvendelsesfærdig og med optimeret tørringsfase. Aqua-Seal EcoGold har en høj fyldningsgrad og en smuk overflade. MAL-code 00-1
<b>Glansgrader</b>	Blank, halvmat, mat
<b>Særlige henvisninger</b>	Aqua-Seal EcoGold har generelt en god vedhæftelse på forskellige grundere som f.eks Aqua-Seal Uni-Primer, Aqua-Seal Uni-Spachtel og UniquickPrimer.  Fede træsorter som teak og oliventræ skal grundes med UniquickPrimer. Der mellemslibes ikke efterfølgende. Mørke træsorter som kirsebær- og pæretræ skal af optiske grunde ( smukkere glød) grunderes med L81 med glans ( god mellemslib). Vær opmærksom på kraftig sidelimning. Aqua-Seal EcoGold er ikke frigivet til korkgulve.
<b>Anvendelse</b>	Husk altid at omryste dunk før ibrugtagning Aqua-Seal EcoGold kan rulles, stryges og krydsspartles på. Der lakeres i 3 ensatede lag. Problematisk træ som bøg, ahorn og ask skal ikke spartles, men rulles på.
<b>Specielle tips</b>	I modsætning til konventionelle, opløsningsbaserede lakker skal der arbejdes med Aqua-Seal EcoGold i fyldige lag. Materialet skal ikke pårulles tyndt.
<b>Tørring</b>	For at undgå for stor materialebelastning af underlag anbefaler vi kun en rullepåføring af vandlak per dag, så træet har nok tid til igen at afgive det optagede vand. Lakken er generelt slibe- og forsigtig trædbar efter 3-4 timer (23°C/50% relativ luftfugtighed). Ved dårlig udluftning, lavere temperatur anden luftfugtighed og ved forhøjede lak tykkelser kan tørring forsinkes betydeligt. Må ikke belastes før 8-10 dage, ikke pålægges tæpper, eller vaskes/plejes.
<b>Forbrug</b>	Alt efter underlag og arbejdsmetode  1 Spartel lag for mellem lakering: ca. 30 - 35 ml/m <sup>2</sup> eller ca. 30 – 35 m <sup>2</sup> /l 1 Rulle-/strygelag: ca. 100 - 130 ml/m <sup>2</sup> eller ca. 8 – 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Lagring/transport</b>	Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed normal mindst 12 måneder.
<b>Fabriks lakeret færdigparket</b>	Aqua-Seal EcoGold viser på mange færdigparket sorter en god vedhæftning, men der kan p.g.a. stort antal af produkter ikke gives nogen generelle udsagn. Generelt må der udføres individuelle vedhæftningsforsøg. Ved forsøg kan man med fordel inden lakering grundrengøres med L94 Cleaner Voks fjerner, eftertørre med klart vand og efter tørring grundig matslibning med slibenet korn 120. Venligst se også vores tekniske specialinformation nr.5.
<b>Krydsreference</b>	De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad.  - Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter - Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve - Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)